

EmASFALT TRG-3 (C69B2 TRG)

Definição:

Emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida, para tratamentos superficiais mediante regas com gravilha, que cumpre todas as especificações incluídas na norma EN 13808:2013/1M:2014 para uma emulsão do tipo C69B2 TRG.

Especificações:

| Características | Unidade | Norma | Mín. | Máx. |
|--|---------|------------|----------|------|
| Emulsão Original | | | | |
| Polaridade de partículas | - | EN-1430 | Positiva | |
| Índice de rutura | - | EN 13075-1 | - | 110 |
| Tempo de escoamento 4mm, 40°C | s | EN 12846 | 5 | 70 |
| Conteúdo de ligante (por cont. em água) | % | EN-1428 | 67 | 71 |
| Conteúdo do fluidificante | % | EN 1431 | - | 2 |
| Peneiração 0,5mm | % | EN 1429 | - | 0,10 |
| Tendência de sedimentação, 7 dia | % | EN-12847 | - | 5 |
| Adesividade | % | EN 13614 | 90 | - |
| Resíduo por destilação (UNE EN 1431) | | | | |
| Penetração (25 °C; 100 g; 5 s) | 0,1mm. | EN-1426 | - | 220 |
| Temperatura de amolecimento | °C | EN-1427 | 35 | - |
| Resíduo por evaporação (UNE EN-13074-1) | | | | |
| Penetração (25 °C; 100 g; 5 s) | 0,1mm. | EN-1426 | - | 330 |
| Temperatura de amolecimento | °C | EN-1427 | 35 | - |
| Resíduo por estabilização (UNE EN-13074-2) | | | | |
| Penetração (25 °C; 100 g; 5 s) | 0,1mm. | EN-1426 | - | 220 |
| Temperatura de amolecimento | °C | EN-1427 | 35 | - |



Para mais informações, visite moeve.pt

Nota: as recomendações incluídas nesta ficha técnica devem ser consideradas a título indicativo e para situações gerais, sendo que a Moeve recusa qualquer responsabilidade devido ao uso inadequado. Em casos específicos deverá contactar o Departamento Técnico da Moeve.

v.Nov/2025

Aplicações:

- Tratamentos superficiais mediante regas com gravilha.

Temperaturas de orientação de trabalho:

- Temperatura de aplicação (°C): 40 – 60. Dentro desta gama, o aquecimento da emulsão não é necessário para a sua aplicação, no entanto, se for aquecida deverá tomar-se o cuidado especial para não exceder o limite de 60°C. Para tal, recomenda-se que o aquecimento seja feito com meios que garantam um controlo correto da temperatura, e uma homogeneidade da mesma em toda a emulsão, evitando sobreaquecimentos pontuais que poderiam deteriorar a mesma.

Aplicações de orientação:

- Em função do tipo de tratamento e principalmente das características da gravilha.

Recomendações:

- Limpeza dos agregados e do suporte.
- Forma de gravilha especificada.
- Equipamento adequado, com injetores limpos e em bom estado, para realizar uma dosagem correta e homogénea em todo o suporte, evitando-se a rega com lança.



Para mais informações, visite moeve.pt

Nota: as recomendações incluídas nesta ficha técnica devem ser consideradas a título indicativo e para situações gerais, sendo que a Moeve recusa qualquer responsabilidade devido ao uso inadequado. Em casos específicos deverá contactar o Departamento Técnico da Moeve.

v.Nov/2025