

EMASFALT CL-1 (C60BF4)

DEFINIÇÃO

Emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, para regas de impregnação. Conforme a norma EN 13808 para emulsões do tipo C60BF4.

ESPECIFICAÇÕES:

Características	Unidade	Norma	Mín.	Máx.
Teor em ligante	%	EN 1428	58	62
Índice de rotura	-	EN 13075-1	110	195
Resíduo de peneiração – peneiro de 0,5 mm	% massa	EN 1429	-	0,1
Tempo de escoamento, 2 mm a 40 °C	s	EN 12846-1	15	70
Teor em óleo destilado	% massa	EN 1431	-	8,0
Tendência à sedimentação (7 dias de armazenagem)	% massa	EN 12847	-	10
Ligante recuperado (EN 13074-1)				
Penetração a 25 °C	0,1 mm	EN 1426	-	330
Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	-	35
Ligante estabilizado (EN 13074-1 e 2)				
Penetração a 25 °C	0,1 mm	EN 1426	-	220
Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	35	-

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABALHO:

- Temperatura da aplicação (°C): 20 - 50

APLICAÇÕES:

- Regas de impregnação

DOTAÇÕES ORIENTATIVAS:

- 1 – 2 kg/m², conforme o estado do suporte

Revisão nº 1

Aprovado: 01/01/2016

Próxima revisão: 01/01/2020