

## EMASFALT AL-1 (A60BFL)

Emulsión bituminosa aniónica lenta para la imprimación de bases granulares no tratadas, que cumple la norma UNE 51603:2013 - Especificaciones de las emulsiones bituminosas aniónicas para el tipo A60BFL

### ESPECIFICACIONES

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
<b>Emulsión Original</b>				
Polaridad de las partículas	-	UNE EN-1430	Negativa	
Contenido de ligante	%	UNE EN-1428	58	62
Fluidificante por destilación	%	UNE EN-1431	3	8
Tiempo de fluencia 2 mm a 40°C	s	UNE EN-12846	15	70
Tamizado por 0,5 mm	%	UNE EN-1429	--	0,10
Sedimentación a los 7 días	%	UNE EN-12847	--	10
<b>Residuo por destilación según UNE EN 1431</b>				
Penetración (25°C; 100g; 5s)	0,1 mm	UNE EN-1426	--	220
Punto de reblandecimiento	°C	UNE EN-1427	35	--

### APLICACIONES

- > Riesgos de imprimación.

### TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO

- > Temperatura de aplicación (°C): 20 - 50.

### DOTACIONES ORIENTATIVAS

- > 1000 - 2000 g/m<sup>2</sup> dependiendo el estado del suelo.